



Producent:

MANIFATTURA FONTANA S.p.A.

Zakład produkcyjny:

Via Fontoli, 10 I-36020 VALSTAGNA - ITALY

CE

1213-CPD-3243

SKZ

Notyfikowana
1213-CPD

ofi

Inspekcyjna
FPC-1085

2010

Nazwa produktu

Drefon S 600

Typ produktu

100% polipropylenowa geowłóknina

Zastosowanie i funkcje

Standard	Aplikacja	Funkcja	Standard	Aplikacja	Funkcja
EN 13249:2005 Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem		Filtracja Separacja	EN 13254:2005 Zbiorniki wodne i zapory		Filtracja Separacja Ochrona
EN 13250:2005 Linie kolejowe		Filtracja Separacja	EN 13255:2005 Budowa kanałów		Filtracja Separacja Ochrona
EN 13251:2005 Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe		Filtracja Separacja	EN 13256:2005 Tunele i konstrukcje podziemne		Ochrona
EN 13252:2005 Systemy drenażowe		Filtracja Separacja Odwadnianie	EN 13257:2005 Składowiska odpadów stałych		Filtracja Separacja Ochrona
EN 13253:2005 Zabezpieczenie antyerozyjne		Filtracja Separacja	EN 13265:2005 Zbiorniki odpadów ciekłych		Filtracja Ochrona

Standard	Właściwości	Średnia wartość	Tolerancja
EN ISO 10319	Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 50,0 kN/m	-6,0 kN/m
		w poprzek 46,0 kN/m	-6,5 kN/m
EN ISO 10319	Wydłużenie przy sile zrywającej	wzdłuż 90 %	± 18 %
		w poprzek 90 %	± 18 %
EN ISO 12236	Odporność na przebicie statyczne cbr	7.650 N	-765 N
EN ISO 13433	Odporność na przebicie dynamiczne (stożkiem)	3,0 mm	3,0 mm
EN 14574	Piramidowe przebicie	660 N	-60 N
EN ISO 12956	Umowny wymiar porów O 90	70 μm	± 20 μm
EN ISO 11058	Przepuszczalność wody prostopadła do płaszczyzny	44 l/(s m ²)	-12 l/(s m ²)
EN ISO 12958	Wskaźnik szybkości przepływu 20 kPa, i=1	11,0 *10 ⁻⁶ m ² /s	-4,1 *10 ⁻⁶ m ² /s

Trwałość	Zakryć do 1 miesiąca od daty instalacji Odporność przez minimum 25 lat w gruncie 4<ph<9 i temperaturze <25 st. C (EN 12225 and EN 14030 A/B)
----------	---