



## Dane Techniczne - Załącznik nr 1



10

### TERRAFOND 8P - 500

Hermann Technoplast GmbH  
Xantener Str. 7, D- 41460 Neuss  
10

#### Terrafond 8P TYP 500

Folia izolacyjna wytłoczona z polietylenu wysokiej gęstości

Szerokość x długość [m]: 0.5x20; 1x20; 1.5x20; 2x20; 2.5x20; 3x20; 3.5x20; 4x20; 6x20;

Grubość folii bez wytłoczeń	PN-ISO 4593:1999	0,50 ( -0,03) mm
Wysokość wytłoczeń		8mm
Masa powierzchniowa	PN -EN ISO 9864:2005	500 (± 25) g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie		7,4 ( - 1,5) kN/m
- wzdłuż pasma		7,2 ( - 1,5) kN/m
- w poprzek pasma		
Wydłużenie względne przy obciążeniu max	PN-ISO 10319:1996	
- wzdłuż pasma	PN-ISO 10319:1996	35 (± 5) %
- w poprzek pasma	/ Apl: 1998	30 (± 5)%