



## Dane Techniczne - Załącznik nr 1



10

### TERRAFOND 8P - 600

Hermann Technoplast GmbH  
 Xantener Str. 7, D- 41460 Neuss  
 10

#### Terrafond 8P TYP 600

Folia izolacyjna wytłoczona z polietylenu wysokiej gęstości  
 Szerokość x długość [m]: 0.5x20; 1x20; 1.5x20; 2x20; 2.5x20; 3x20; 3.5x20; 4x20; 6x20;

|   |                      |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Grubość folii bez wytłoczeń             | PN-ISO 4593:1999     | 0,60 ( -0,03) mm            |
| Wysokość wytłoczeń                      |                      | 8mm                         |
| Masa powierzchniowa                     | PN -EN ISO 9864:2005 | 650 (± 65) g/m <sup>2</sup> |
| Wytrzymałość na rozciąganie             |                      |                             |
| - wzdłuż pasma                          |                      | 10 ( - 1,8) kN/m            |
| - w poprzek pasma                       |                      | 9 ( - 1,8) kN/m             |
| Wydłużenie względne przy obciążeniu max | PN-ISO 10319:1996    |                             |
| - wzdłuż pasma                          | PN-ISO 10319:1996    | 35 (± 7) %                  |
| - w poprzek pasma                       | / Apl: 1998          | 30 (± 6)%                   |